

ISOFORM 450

IPP - Kopolimer
PP - Copolymer
PP - Copolymer

	Testna metoda Prüfmethode Test method	Enota Einheit Unit	
Gostota Dichte Density	DIN 53479	g/cm ³	0,91
Delež polnila Füllstoff Anteil Filler content		%	-
E-modul Zug-E-Modul Tensile modulus	DIN EN ISO 527	MPa	1100
Meja plastičnosti Zugfestigkeit Tensile strength	DIN EN ISO 527	MPa	27
Raztezek ob pretrgu Bruchdehnung Elongation at break	DIN EN ISO 527	%	> 50
Žilavost (Izod) Izod-Schlagzähigkeit +23°C Izod impact strength	DIN EN ISO 180/1A	kJ/m ²	> 50
Trdota Oberflächenhärte Hardness	ISO 868	Shore D	65
Temperaturna obstojnost oblike Wärmebeständigkeit Heat deflection temperature (HDT)	ISO 75-1,2	°C	90
Površinska upornost Oberflächenwiderstand Surface resistance	LabeOHM apparatus	Ω	> 10 ¹⁴
Standard gorljivosti Brennbarkeit standard Flammability standard	Na zahtevo Auf anfrage Upon request		
UV stabilizacija UV stabilisierung UV stabilization	Na zahtevo Auf anfrage Upon request		

The information in this data sheet represents typical values obtained in our laboratory and should not be used as a specification.

Die Angaben im vorliegenden technischen Datenblatt präsentieren typische Werte, die wir in unserem Laboratorium erforscht haben und sind nicht als technische Einzelheiten zu nutzen.

